

PINTURA PLÁSTICA | CALIDAD ÓPTIMA

OPTIMUM®

Vinylic 2024



Aplicación óptima

Buena cubrición
Buena nivelación
Bajo salpicado
Lavable
Especial yeso proyectado

Descripción del producto

Campo de aplicación

Pintura plástica basada en una dispersión de resina vinílica, mate de alta calidad, para la decoración de interiores con una aplicación óptima.

Composición de la pintura:

Dispersión de resina vinílica, pigmento de dióxido de titanio, extenders, y aditivos varios como conservante, aditivos reológicos, humectantes...

Propiedades

Sus propiedades de aplicación, hacen que sea una pintura con una buena cubrición y nivelación. Con un bajo salpicado. Su composición garantiza una buena protección de los materiales de construcción. Especialmente indicada para el pintado de yesos proyectados
Diluable con agua.
Transpirable.
Aplicable también con airless.

Características técnicas

Según UNE-EN 13300 la pintura se clasifica como:

- **Grado de brillo:** mate profundo,
- **Tamaño de partícula:** fino,
- **Resistencia al frote en húmedo:** Clase 3, según norma ISO 11998,
- **Relación de contraste:** Clase 2 para un rto de 8 m²/litro.
- **Contenido COV:** 8 g/L (El límite máximo en productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25 medido a 60°) es 30 g/L.)
- **Propiedades de reacción y resistencia al fuego** según UNE EN 13501-1:2002: B-s1-d0

Densidad:

Aprox. 1.5 - 1.6 kg/L

Color:

Blanco Mediterráneo.

Seguridad:

Consultar la ficha de seguridad del producto para obtener información detallada. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante la aplicación y secado asegurar una ventilación total. Utilizar ropa, calzado y mascarilla de protección. Evitar comer, beber y fumar durante el proceso de pintado. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar a fondo inmediatamente con agua. No dejar que llegue al alcantarillado, al agua corriente o a la tierra

Almacenaje:

Conservar en sitio fresco preservando de las heladas y la exposición directa del sol.

Envasado:

La pintura se comercializa en envases de 13 y 4 litros.

Aplicación

Sistema de aplicación:

Aplicación de dos manos con la pintura diluida hasta un 25% en volumen con agua, aplicada con el "PCL MAMUT" para aplicaciones donde prime la producción y un buen acabado y el rodillo "PCL TURBO" donde prime el acabado y un bajo nivel de salpicado.

Consumo:

Aprox. 15 m²/litro y mano sobre superficies lisas tipo "Pladur". Sobre superficies rugosas el consumo puede disminuir.

Temperatura mínima de aplicación y secado:

Temperatura mínima de +5° para el material, la superficie y el ambiente.

Tiempo de secado:

A +25° y una humedad relativa del 60%, la pintura seca y es repintable tras 3-4 horas. En caso de temperatura más baja o humedad relativa más elevada, se prolonga el tiempo de secado.

Aplicación Airless:

Aplicar una mano cruzada, fresco sobre fresco, aplicada con el sistema AIRLESS y el "kit PCL Acabados de calidad"

Método de aplicación Airless

Seguir las indicaciones de la forma práctica para la puesta en funcionamiento del Equipo de Airless y para la limpieza y engrase del equipo para un buen funcionamiento y mantenimiento.

Recomendaciones Sostenibilidad

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Limpieza del material:

Utilizar agua para la limpieza de todo el material empleado.

Tratamiento de la pintura no usada y del agua de limpieza

Depositar el envase lleno o vacío en el punto limpio

IMPORTANTE, toda la información que hemos facilitado sobre sugerencias, datos y aplicaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, y en función de la forma / manera que los hemos efectuado, naturalmente de buena fe, y sin la garantía de los resultados finales, ya que las condiciones de su empleo quedan fuera de nuestro control.